

Histolith® Fluat

Концентрат для предварительной обработки штукатурок.

Описание продукта

Область применения:

Кислый флуат для удаления спекшихся слоев на новых штукатурках перед нанесением силикатных красок и для нейтрализации поверхности штукатурки.

Кроме того, применяется для чистки старых минеральных штукатурок и старых минеральных покрытий.

Свойства продукта:

Histolith® Fluat вступает в реакцию со штукатурками, содержащими известь и цемент. При этом нейтрализуются кислые составляющие. При правильном применении вода для смывания не содержит кислот.

Основа материала:

Водный раствор кислых флюорсиликатов.

Плотность:

Ок. 1,2 г/см³

10 л

Внимание:

Продукт предназначен только для промышленного применения!

Вызывает химические ожоги. Хранить под замком и в недоступном для детей месте. Не вдыхать пар. При попадании в глаза сразу тщательно промыть их водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу сразу снять загрязненную одежду и промыть участки кожи большим количеством воды. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву. При работе надевать спецодежду, защитные перчатки и очки/маску. При несчастном случае или недомогании сразу обратиться к врачу (по возможности показать этикетку). Применять только в хорошо проветриваемых областях.

Необходимо соблюдать соответствующие указания профессионального объединения по работе с кислотами.

Более точные указания: см. Паспорт безопасности.

Хранение:

В прохладном месте, без мороза. Хранить только в кислотоустойчивых емкостях.

Утилизация:

Сдавать в утилизацию только пустую упаковку. Упаковку с остатками продукта сдавать в пункт сбора старых лаков. Каталог отходов EAK и AVV: 06 01 06 другие кислоты.

Упаковка:





Технология нанесения

Способ нанесения:

Histolith® Fluat разбавить 3-5 частями воды и наносить щеткой. Максимальное время действия: 5-10 минут, избегайте подсыхания.

После успешной реакции (вспенивания) промыть поверхность большим количеством воды.

В отдельных случаях может потребоваться повторить процесс, чтобы полностью удалить спекшуюся корку или загрязнение.

Собрать стекающую воду и утилизировать в соответствии с предписаниями, установленными законом.

Чистка инструмента:

Сразу после применения водой.

Расход:

Ок. 30-50 мл/ м² в зависимости от подложки.

Нижний предел температуры при нанесении покрытия:

+ 8 °C для подложки и циркуляционного воздуха.

Время сушки:

Последующее покрытие может наноситься после полного высыхания поверхности, минимум через 12 часов.

Внимание:

Не наносить на нагретую поверхность.

Меры по защите окружающих поверхностей:

Окружающие поверхности тщательно покрыть, это особенно касается стеклянных, керамических, лакированных, металлических, деревянных поверхностей и поверхностей из клинкерного кирпича, естественного камня.

Подложки, пригодные для нанесения покрытий, и их подготовка.

Подложки должны быть прочными, с несущей способностью, чистыми, без разделяющих веществ, сухими и с впитывающей способностью. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB), часть C, DIN 18 363, раздел 3.

Новые штукатурки растворной группы Р I, Р II и Р III:

Удаление спекшейся корки может производиться с помощью Histolith® Fluat при соблюдении следующего времени сушки: для растворной группы Р I минимум 4 недели, для растворных групп Р II и Р III минимум 2 недели.

Старые штукатурки растворной группы Р I, Р II и Р III и старые минеральные покрытия:

Спекшиеся слои и загрязнения могут быть удалены с помощью Histolith® Fluat перед нанесением нового покрытия.

Указания

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительство. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Сервисная служба для быстрой справки:

Телефон 0 61 54 /71 17 10

Факс 0 61 54 /71 17 11

Электронный адрес:

kundenservicecenter@caparol.de

Техническая информация № 1037 по состоянию на декабрь 2006

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdorfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 71-1391 · Internet: www.caparol.com
Филиал в Берлине · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88