

Histolith® Steinfestiger

Укрепляющее средство для естественного камня и штукатурок без водоотталкивающих свойств.

Описание продукта

Область применения:

Для укрепления впитывающего естественного камня и минеральных штукатурок.

Свойства продукта:

- хорошее укрепляющее действие,
- высокая степень проникновения,
- не влияет на диффузию водяного пара,
- содержание активных веществ 100%

Основа материала:

Сложный эфир кремневой кислоты, не содержит растворителей.

Плотность:

Ок. 1,0 г/см³

Цветовой тон:

Прозрачный.

Внимание:

Продукт предназначен только для промышленного применения!

Воспламеняется. Вредно для здоровья при вдыхании. Вызывает раздражение глаз и органов дыхания. Вредно для водных организмов, может оказывать на водоемы длительное вредное воздействие. Хранить в недоступном для детей месте. Емкости хранить плотно закрытыми в хорошо проветриваемом месте. Хранить дальше от источников возгорания. Не курить. Не вдыхать пар/аэрозоль. При попадании в глаза сразу тщательно промыть их водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу сразу промыть большим количеством воды с мылом. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву. При работе надевать соответствующие защитные перчатки и очки / маску. При несчастном случае или недомогании сразу обратиться к врачу (по возможности показать этикетку). Применять только в хорошо проветриваемых областях.

Указание:

Беречь глаза и кожу от брызг краски. Окружающие поверхности тщательно покрыть. Сразу смыть брызги с лакированных, стеклянных, керамических, металлических и каменных поверхностей.

Более точные указания: см. Паспорт безопасности.

Хранение:

В прохладном, сухом месте.

Утилизация:

Сдавать в утилизацию только пустую упаковку. Упаковку с остатками продукта сдавать в пункт сбора старых лаков.

Упаковка:

10 л



Технология нанесения

Способ нанесения:

Наносится кистью или заливается без давления через промежуток ок. 10 минут до насыщения подложки.

Избегайте избытка материала на поверхности, выступающий материал необходимо сразу стереть.

Чистка инструмента:

Сразу после применения с помощью разбавителя Disbocolor 499 Verdünner.

Расход:

На песчанике ок. 500-700 мл/ м². Расход сильно зависит от впитывающей способности и степени обветренности подложки. В отдельных случаях расход может достигать до > 2 л/ м². Точная величина расхода определяется при пробном нанесении на объект.

Нижний предел температуры при нанесении покрытия:

+ 5 °C для подложки и циркуляционного воздуха.

Время сушки:

При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность может подвергаться дальнейшей обработке через 14 дней. При более низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха продолжительность сушки возрастает.

Меры по защите окружающих поверхностей:

Окружающие поверхности тщательно покрыть, это особенно касается стеклянных, керамических, лакированных, металлических, деревянных поверхностей и поверхностей из клинкерного кирпича, натурального камня.

Подложки, пригодные для нанесения покрытий, и их подготовка.

Подложки должны быть прочными, с несущей способностью, чистыми, без разделяющих веществ, сухими и с впитывающей способностью. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB), часть C, DIN 18 363, раздел 3.

Песчаник:

Поверхность тщательно очистить, предварительно удалить свободные частицы.

Штукатурки растворной группы P I, P II и P III:

Тщательно очистить.

Не подходит для влажных подложек и подложек с высолками.

Указания

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительство. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Сервисная служба для быстрой справки:

Телефон 0 61 54 /71 17 10

Факс 0 61 54 /71 17 11

Электронный адрес:
kundenservicecenter@caparol.de

Техническая информация № 1039 по состоянию на декабрь 2006

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdorfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 71-1391 · Internet: www.caparol.com
Филиал в Берлине · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88